

### MITAT

Mallisto	PULSE CLICK	BALANCE CLICK	AMBIENT CLICK
Leveys	210 mm	187 mm	320 mm
Pituus	1510 mm	1251 mm	1300 mm
Lautojen määrä / pakkaus	7 Lankut	9 Lankut	5 Lankut
m <sup>2</sup> /pakkaus	2,220 m <sup>2</sup>	2,105 m <sup>2</sup>	2,080 m <sup>2</sup>
Pakkauksen paino	18,820 kg	17,870 kg	17,660 kg
Tiheys	1850±50 kg/m <sup>3</sup>	1850±50 kg/m <sup>3</sup>	1850±50 kg/m <sup>3</sup>
Kokonaispaksuus	ISO24346	4,5 mm	4,5 mm
Pintakäsittely		Erikois PU-pinnoite joka suojaa naarmuilta ja läikiltä	
Pontti		Uniclic® Multifit LVT:lle	

### TEHDASTAKUU

Käyttöluokka	EN 16511: 2014			Luokka 32
CE	EN 14041: 2018			DOP: end label on pack
Takuu		Kotikäyttö	Katso takuehdot	20 Vuotta
		Julkinen käyttö	Katso takuehdot	0 vuotta-pyydettäessä max 10 v

### YLEISTÄ TIETOA

	MENETELMÄ	PARAMETRIT	STANDARDIEN VAATIMUKSET	QUICK-STEP-ARVOT
Kulutuskesto	EN13329 - Annex E		≥1200 kierrosta	OK
Iskunkesto	EN13329 - Annex F		≥1200 mm	1800 mm
Naarmuuntumisenkesto	EN16094		≤ MSR-A3 ≤MSR-B3	MSR-A1 MSR-B2
Konttorituoli	EN425	25000 kierrosta	Ei pinnan irtoamista, ei muutosta	OK
Huonekalujen jalkojen suojaus	EN 424	Jalka 0,1 mm / 32 kg		Ei näkyviä vaurioita
painaumakestävyys	EN ISO 24343-1		≤0,1mm	0,05 mm
Tahraantumisenkesto	EN 438-2	Asetoni-Kahvi-NaOH-H2O2-kenkäräsä		Luokka 5 Ei muutosta
Turpoama	ISO 24336		≤18%	Ei turpoamista
Lukituksen vahvuus	ISO 24334	Fmax pitkä sivu Fmax lyhyt sivu	>1,0 kN/m >1,5 kN/m	2,0 kN/m 2,5 kN/m
Mittapoikkeama	ISO 23999	6 tuntia 80 °C:ssa	<0,25%	<0,05%
			<1mm	<0,10%
			Kutistuma Laajentuma Koveruma	<1mm
Paloluokitus	EN 13501-1			Bfl-s1
UV-kestävyys	ISO 105 B02	Sininen skaala	Luokka >6	Luokka 8
Liukastumisen esto	EN 13893			DS
	DIN 51130:2014 / XP P05-011	kengin	Kaikki rakenteet	R10 / PC10
	DIN 51097:1992 / XP P05-011	paljain jaloin	Kaikki rakenteet	Class B / PN18
	BS7976-2:2002+A1:2013	märkä kuiva	PTV value ≥ 36 PTV value ≥ 36	PTV value ≥ 42 PTV value ≥ 60
	ENV 12633:2003 - annex A		USRV	Class 2
Lämmön eristyskyky	EN 12667	Ilman Quick-Step aluskatetta Quick-Step COMFORT-alusmateriaalin päällä Quick-Step SUNHEAT-alusmateriaalin päällä		0,020 m <sup>2</sup> K/W 0,040 m <sup>2</sup> K/W 0,030 m <sup>2</sup> K/W
Lattialämmitys		Sopii eri lattialämmitysmenetelmille, ei lämmityskalvoille. Maksimi pintalämpötila 27. Kts erilliset asennusohjeet		

### Ympäristö ja Sertifikaatit

Floorscore		SCS-FS-03981
AFFSET		A+
Finnish Building Emission	M1: erittäin alhaiset emissiot; hajuton	Class M1
Formaldehydipäästö	EN 14041:2018	Ei lisättyä formaldehydiä tuotannossa
VOC-päästöt 28 päivän aikana	ISO16000 part 9-6	AgBBvaatimus 28 päivän jälkeen <1000 ug/m4
Sisäilma	Raskasmetallit+Lyijy/kadmium	Ei ole
VAARALLISET AINEET	karsinogeeniset,myrkylliset aineet (luokka 1A ja 1B)	Ei ole
REACH	Regulation (EC) No 1907/2006	Vastaavuus
pehmitinaine	ortho-ftalaatiton pehmitinaine	
käytetty määrä	Vain omaa kierrätysmateriaalia	

